

序号	项目	技术要求		检验方法
1	外观	①洁净透亮、无异物蚊虫等； ②分切平齐，无毛边、锯齿状； ③不得有明显的条纹、气泡、穿孔、划伤、破洞、杂质、折皱或撕裂现象；		目测
2	印刷	①饱满、清晰无误、准确、无异常刀丝、刮墨等现象； ②套色精度主版面 $\leq 0.3\text{mm}$ ，次版面 $\leq 0.6\text{mm}$ ； ③颜色准确，无明显色差；		目测 尺量 对样
3	材质	材质准确、无分层，具体按产品描述。		目测 对样
4	厚度	①厚度 ≤ 2 丝， ± 0.2 丝，同一表面厚薄偏差 < 0.4 丝； ② $2\text{丝} < \text{厚度} \leq 5$ 丝， ± 0.3 丝，同一表面厚薄偏差 < 0.6 丝； ③厚度 > 5 丝， ± 0.4 丝，同一表面厚薄偏差 < 0.8 丝； 注：测量厚度时，取无油墨透明处		随机抽取 5只厚度仪 测量
5	尺寸规格	$\leq 300\text{mm}$	标准值 $\pm 1\text{mm}$	随机抽取 5只尺量
		$> 300\text{mm}$	标准值 $\pm 2\text{mm}$	
6	电眼距离 与电眼 规格	电眼距 $\leq 200\text{mm}$	标准值 $\pm 0.5\text{mm}$	随机抽取 5只尺量
		电眼距 $> 200\text{mm}$	标准值 $\pm 1\text{mm}$	
		电眼规格：允差 $\pm 0.5\text{mm}$		随机抽取5 只 尺量
7	卷芯内径	76 (0, +1) mm (不影响上机使用)		随机抽取5 只 游标卡尺 测量
8	油墨牢度	①耐刮擦试验不掉墨； ②胶带粘结不掉墨； ③耐高温受热无异味；确保上机运行正常为准；		随机抽取5 卷测量
9	条形码	印刷内容清晰、准确，（以市场部具体签样为准），空白区宽度符合国家标准GB12904的要求，符号等级不低于2.5。		目测对样
10	接头	单卷接头 ≤ 2 个，同批次接头率 $\leq 20\%$		目测
11	气味	不得有刺鼻性、不愉快气味。		随机抽取5 只闻
12	数量	100%准确（热缩膜以净重为准，其它卷膜暂无法检测片数，以车间走机数据反馈为准）。		随机抽取5 捆点数

(二) 中袋质量标准

序号	项目	技术要求	检验方法	
1	外观	①中包袋洁净透亮，无异物、蚊虫； ②不得有明显的条纹、气泡、穿孔、划伤、杂质、折皱、或撕裂现象； ③外包装完整洁净，无破损。不得有任何非设计粘合现象。	目测	
2	印刷	①印刷饱满、清晰、准确，无明显印刷污点、异色线条，不脱色；套色精度主图案允偏 $\leq 0.3\text{mm}$ 、次图案允偏 $\leq 0.5\text{mm}$ ； ②颜色准确，同批无明显色差，具体按签样；	目测 尺量 对样	
3	材质	材质准确、无分层，具体按合同要求。	目测对样	
4	厚度	①厚度 ≤ 5 丝，允差 ± 0.3 丝； ②厚度 > 5 丝，允差 ± 0.4 丝； 注：测量厚度时，取无油墨透明处	随机抽取5只 厚度仪测量	
5	袋子长度	$\leq 500\text{mm}$	标准值 $\pm 3\text{mm}$	随机抽取5只 尺量
		$> 500\text{mm}$	标准值 $\pm 1\%$	
6	袋子宽度	$\leq 300\text{mm}$	标准值 $\pm 2\text{mm}$	随机抽取5只 尺量
		$> 300\text{mm}$	标准值 $\pm 3\text{mm}$	
7	油墨牢度	①胶带粘结不掉墨；②耐高温受热无异味；确保使用正常为准。	随机抽取5只 测量	
8	封口	封口牢固、平直，烫缝清晰，无虚封、破口；	随机抽取5只 目测	
9	手提孔	手提孔位：上下左右允许偏差 $\pm 5\text{mm}$ 。	随机抽取5只 尺量、目测	
		手提孔应打透，且用手易穿过		
10	透气孔	焊封处折叠后，透气孔应在三角区内，直径 6mm ，对称连接 $1.5\text{--}2\text{mm}$ 。	随机抽取10只 测量	
11	条形码	印刷内容清晰、准确，（以市场部具体签样为准），空白区宽度符合国家标准GB12904的要求，符号等级不低于2.5。	目测对样	
12	气味	不得有刺鼻性、不愉快气味。	随机抽取5只 闻	